



Общество с ограниченной ответственностью

«Сибкадемсертификация»

(ООО «Сибкадемсертификация»)

Адрес места нахождения юридического лица: 630005, Россия,

г. Новосибирск, ул. Некрасова, 50

тел: +7 (383) 362-12-12, e-mail: stroysert@inbox.ru

Испытательный центр «Строительных материалов, конструкций и веществ»

Адрес места осуществления деятельности: 630024, г. Новосибирск, ул. Бетонная, 14

Свидетельство об аккредитации № CPK RU.ИЛ.0002 от 27.05.2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЦ

В.И.Белан

« 26 » июня 2024 г.



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
**№ ЛИ260624-6САСп от 26.06.2024**

**Заявка на проведение испытаний продукции № 6/н от 11.06.2024**

(основание для проведения испытаний, номер, дата)

**АО «Левобережный песчаный карьер» (АО «ЛПК»), ИНН5433146658, ОГРН1025404349893, Юр.адрес: 630091, г. Новосибирск, ул.Каменская, д. 64Аа, оф. 106 Факт.адрес: 630512, НСО, Новосибирский р-он, с.Марусино, ул.Первомайская, д. 19А, а/я 25, тел.(383)297-30-17, e-mail: d.nikolaev@zaolpk.ru**

(наименование, юридический и фактический адрес заказчика, ИНН, ОГРН/аттестат аккредитации)

**Песок природный для дорожного строительства участка недр «Власихинский-2» Марусинское месторождение в количестве 20 кг.**

(наименование, идентификация образца испытаний)

**Образец упакован в прочный мешок из полипропилена. Упаковка не нарушена.**

(описание, состояние образца испытаний)

**14.06.2024**

(дата получения объекта испытаний)

**Акт отбора № 010/24-СРК от 06.06.2024, место отбора: склад готовой продукции АО «ЛПК», 630512, Новосибирская область, Новосибирский район, с. Марусино, ул. Первомайская**

(номер и дата акта отбора образцов)

**14.06.2024 – 25.06.2024**

(дата начала и окончания испытаний)

**ГОСТ 32824-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный. Технические требования», ГОСТ 32727-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дроблёный. Определение гранулометрического (зернового) состава и модуля крупности», ГОСТ 32725-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дроблёный. Определение содержания пылевидных и глинистых частиц», ГОСТ 32768-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дроблёный. Определение влажности», ГОСТ 32726 -2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный. Определение содержания глины в комках», ГОСТ 32722-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный. Определение истинной плотности», ГОСТ 32721-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный. Определение насыпной плотности и пустотности», ГОСТ 32708-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дроблёный. Определение содержания глинистых частиц методом набухания», ГОСТ 32724-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дроблёный. Определение наличия органических примесей»**

(ГОСТ на метод испытания с полным наименованием)

Протокол испытаний оформлен на 3 листах

\* Результаты относятся к объектам, прошедшим испытания.

\* Испытательный центр(ИЦ) не несет ответственность, когда информация по испытанию предоставлена заказчиком и может повлиять на достоверность результатов.

\* Если образцы для испытаний предоставлены заказчиком, то полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

\* Воспроизводить протокол испытаний (частично или полностью) без письменного разрешения ИЦ запрещено.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Условия проведения испытаний: температура +22,5°С, относительная влажность 51,0%

| Сведения об образцах                        |                | Дата проведения испытаний     | Измеряемый показатель, ед. изм.                                 | Подтверждение соответствия           |                       | Идентификация используемого метода/методики | Результаты испытаний | Примечание |
|---------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|----------------------|------------|
| Маркировка заказчика                        | Маркировка ИЦ  |                               |                                                                 | Нормативный документ                 | Нормативное значение  |                                             |                      |            |
| 1                                           | 2              | 3                             | 4                                                               | 5                                    | 6                     | 7                                           | 8                    | 9          |
| Песок природный для дорожного строительства | И- 7230-1      | 14.06.2024<br>-<br>25.06.2024 | Зерновой состав,<br>% по массе по<br>полному остатку<br>на сите | 8мм<br>4мм<br>0,5мм<br>менее 0,125мм | не более 0,5          | ГОСТ Р 32727-2014                           | 0,3                  | I класс    |
|                                             |                |                               |                                                                 |                                      | не более 5,0          |                                             | 3,6                  |            |
|                                             |                |                               |                                                                 |                                      | От 40 до 55<br>включ. |                                             | 48,8                 |            |
|                                             |                |                               |                                                                 |                                      | не более 3,5          |                                             | 3,5                  |            |
|                                             |                |                               | Модуль крупности $m_k$                                          | Св.2,3 до 2,8<br>включ.              | ГОСТ 32725-2014       | 2,7                                         | средний              |            |
|                                             |                |                               |                                                                 | Не более 2                           |                       | 1,3                                         |                      |            |
|                                             |                |                               |                                                                 | -                                    |                       | 4,5                                         |                      |            |
|                                             |                |                               | Содержание глины в комках, % по массе                           | Не более 0,25                        | ГОСТ 32726-2014       | 0,0                                         |                      |            |
|                                             |                |                               | Истинная плотность, г/ см³                                      | от 2,0 - 2,8 г/см³                   | ГОСТ 32722-2014       | 2,56                                        |                      |            |
|                                             |                |                               | Насыпная плотность, г/ см³                                      | -                                    | ГОСТ 32721-2014       | 1,61                                        |                      |            |
|                                             | Пустотность, % | -                             | 37                                                              |                                      |                       |                                             |                      |            |

Испытатель

Е.В. Макарова

Ответственный за проведение испытаний

И.А. Аношина



\* Результаты относятся к объектам, прошедшим испытания.  
 \* Испытательный центр (ИЦ) не несет ответственность, когда информация по испытанию предоставлена заказчиком и может повлиять на достоверность результатов.  
 \* Если образцы для испытаний предоставлены заказчиком, то полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.  
 \* Воспроизводить протокол испытаний (частично или полностью) без письменного разрешения ИЦ запрещено.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

| Сведения об образцах                          |               | Дата проведения испытаний     | Измеряемый показатель, ед. изм.                  | Подтверждение соответствия |                        | Идентификация используемого метода/методики | Результаты испытаний | Примечание |
|-----------------------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------------------|----------------------|------------|
| Маркировка заказчика                          | Маркировка ИЦ |                               |                                                  | Нормативный документ       | Нормативное значение   |                                             |                      |            |
| 1                                             | 2             | 3                             | 4                                                | 5                          | 6                      | 7                                           | 8                    | 9          |
| Песок производный для дорожного строительства | И-7230-1/1    | 14.06.2024<br>-<br>25.06.2024 | Наличие органических примесей                    | ГОСТ 32824-2014            | Светлосе цвета эталона | ГОСТ 32724-2014                             | соответствует        |            |
|                                               |               |                               | Содержание глинистых частиц методом набухания, % |                            | -                      | ГОСТ 32708-2014                             |                      |            |
|                                               |               |                               |                                                  |                            |                        |                                             | 0,05                 |            |

Инженер -испытатель

Ответственный за проведение испытаний

 Г.В. Шевченко  
 И.А. Аношина



ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ

\* Результаты относятся к объектам, прошедшим испытание.  
 \* Испытательный центр(ИЦ) не несет ответственность, когда информация по испытанию предоставляется заказчиком и может повлиять на достоверность результатов.  
 \* Если образцы для испытаний предоставлены заказчиком, то полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.  
 \* Воспроизводить протокол испытаний (частично или полностью) без письменного разрешения ИЦ запрещено.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

| Сведения об образцах                        |               | Дата проведения испытаний | Измеряемый показатель, ед. изм.                  | Подтверждение соответствия |                       | Идентификация используемого метода/методики | Результаты испытаний | Примечание |
|---------------------------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|----------------------|------------|
| Маркировка заказчика                        | Маркировка ИЦ |                           |                                                  | Нормативный документ       | Нормативное значение  |                                             |                      |            |
| 1                                           | 2             | 3                         | 4                                                | 5                          | 6                     | 7                                           | 8                    | 9          |
| Песок природный для дорожного строительства | И-7230-1/1    | 14.06.2024                | Наличие органических примесей                    | ГОСТ 32824-2014            | Светлее цвета эталона | ГОСТ 32724-2014                             | соответствует        |            |
|                                             |               | 25.06.2024                | Содержание глинистых частиц методом набухания, % |                            | -                     | ГОСТ 32708-2014                             | 0,05                 |            |

Инженер -испытатель

Ответственный за проведение испытаний

 Г.В. Шевченко

 И.А. Аношина



ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ

• Результаты относятся к объектам, прошедшим испытания.  
• Испытательный центр(ИЦ) не несет ответственность, когда информация по испытанию предоставлена заказчиком и может повлиять на достоверность результатов.  
• Если образцы для испытаний предоставлены заказчиком, то полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.  
• Воспроизводить протокол испытаний (частично или полностью) без письменного разрешения ИЦ запрещено.